

# Interior Radiator Finish

## Produkteigenschaften

Hitzebeständiger Acryllack mit einer weichen, geschmeidigen Konsistenz und guter Koaleszenz. Empfohlen für Heizkörper und Heizrohre. Hält Temperaturen bis zu 80 °C stand.

- **Gute Koaleszenz**
- **Harte Oberfläche**
- **Hält konstante Hitzeeinwirkung stand**



## Produktverwendung

Eisen und Metall mit Korrosionsschutz

## Substrat

Muss grundiert, sauber, trocken, fest und für die Farbbehandlung geeignet sein.

## Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.

Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskredungen mit Fluren 37.

Grundieren Sie blankes Eisen und Metall mit Metal Pro Multiprimer.

Harte, geschmeidige Untergründe müssen matt geschliffen und bei Bedarf mit Fix Primer grundiert werden.

Fürben Sie nur kalte Oberflächen. Auf heißen Oberflächen fließt die Farbe nicht optimal.

1-2 Schichten auftragen. Manche Farben erfordern zusätzliche Behandlungen.

## Auftragen

Pinsel, Roller oder Sprühgerät.

Wählen Sie die für die gewünschte Oberfläche geeigneten Werkzeuge

Nass in Nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen

Verwenden Sie für durchgehende bzw. geschlossene Flächen immer die gleiche Chargennummer

Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit können zu Tonabweichungen führen

Kälte oder Wärme können sich auf die Viskosität des Materials auswirken

Die Materialtemperatur muss beim Sprühen mindestens 12 °C betragen.

Während der Trocknung bzw. dem Aushärtvorgang darf sich kein Kondenswasser bilden

Eine kalte Witterung und hohe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer Verlängerung der Trocken- und

Aushärtezeit und einem längeren Intervall für die Wiederbehandlung

Hohe Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer Verkürzung der Trocken- und

Aushärtezeit

Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch

# Erwartetes Ergebnis

Halbmatte hitzebeständige Oberfläche.

Gute Koaleszenz und lackartige Oberfläche.

Hält normaler Verunreinigung, Abnutzung und Reinigung mit Universalreiniger, einer weichen Bürste, Wasser und einem Stofftuch stand.

Verhindert nicht das Durchschlagen von Verwachsungen oder wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin. Behandeln Sie die Oberfläche bis zu völligen Farbtrocknung vorsichtig.

## Umweltinformationen

Entfernen Sie vor dem Reinigen so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.

Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme.

Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.

Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

**Lagerung:** Kühl, frostsicher und fest verschlossen

## Ergänzende Informationen

Eingetragen in der Nordic Ecolabelling Building Products Database für Produkte, die in Gebäuden mit dem Schwan-Label verwendet werden können.

## Technische Daten

Produkttyp	Acryllack
Farbe (Putz)	No Color
Glanz	40;Halbglanz
Dichte (kg/l)	1.26
Feststoffgewicht %	48
Feststoffvolumen %	33
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +10°C
[wetgoodTDSTemperatureResistance]	Max. +80°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	12
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN -13300/ISO-11998	Klasse 1
Verdünnung	Wasser. Beim Aufsprühen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

### Aktuelle TDS-Version

März 2024

### Ersetzt die TDS-Version

Dezember 2023

